

PLÁSTICO CELLOFLEX 1DF

400 galgas

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>VALORES</u>	<u>NORMAS DE MEDIDAS</u>
Color	INCOLORO	
Particularidades	TÉRMICO	
Radiaciones Solares KLy/an	130 – 155 KLy	
Durabilidad*	1 campaña Huelva **	
Alargamiento ruptura longitudinal	450%	ASTM D882
Tensión ruptura longitudinal	22 MPa	ASTM D882
Alargamiento ruptura transversal	550%	ASTM D882
Tensión ruptura transversal	25 MPa	ASTM D882
Eficacia Térmica	65%	EN 13206
Transmisión luminosa	<i>Global</i>	90%
	<i>Difusa</i>	30%
Marcado	CELLOFLEX 1DF	
Sentido de colocación	Sin	
Metros	Decremento impreso metro a metro	

- (*) Respetando las condiciones de instalación y los límites de garantía.

Garantía: Azufre hasta 500 ppm ; Cloro hasta 100 ppm

- (**) 1 campaña: de Noviembre (incluido) hasta Mayo (incluido)

