

PLÁSTICO CELLOFLEX 3DF 720 galgas

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>VALORES</u>	<u>NORMAS DE MEDIDAS</u>
Color	INCOLORO	
Particularidades	TÉRMICO	
Radiaciones Solares KLy/an	130 – 155 KLy	
Durabilidad*	3 campañas Huelva **	
Alargamiento ruptura longitudinal	500%	ASTM D882
Tensión ruptura longitudinal	23 MPa	ASTM D882
Alargamiento ruptura transversal	600%	ASTM D882
Tensión ruptura transversal	26 MPa	ASTM D882
Eficacia Térmica	+70%	EN 13206
Transmisión luminosa	Global	87%
	Difusa	45%
Marcado	CELLOFLEX 3DF	
Sentido de colocación	Sin	
Metros	Decremento impreso metro a metro	

- (*) Respetando las condiciones de instalación y los límites de garantía.

Garantía: Azufre hasta 1000 ppm ; Cloro hasta 100 ppm

- (**) 1 campaña: de Noviembre (incluido) hasta Mayo (incluido)

