

MALLA SOMBREO R50%

CARACTERÍSTICAS		VALORES
Material		HDPE estabilizado*
Color		NEGRO y PLATA
Porcentaje de sombreado		50% ± 5%
Peso medio		42 g/m ² ± 5%
Resistencia mecánica	Urdimbre	3.600 N/m ± 10%
	Trama	3.240 N/m ± 10%
Elongación	Urdimbre	±6%
	Trama	±6%
Resistencia luz		500 Kly
Refuerzo lateral		Si*
Ancho y largo		Consultar
Cadenas por pulgada/ malla por cm		3 / 2,3



- (*) Sin ojales
- Tener en cuenta una temperatura máxima de almacenamiento de 40 ° C
- A menos que se especifique lo contrario, el valor expresado en Kly indica el nivel de radiación solar global que provoca una reducción de la resistencia a la tracción de 50%
- En contacto con azufre, cloro, bromo, hierro, cobre y derivados puede causar una degradación prematura del polímero. La presencia de dos o más de estos contaminantes aumenta tal efecto.